


Hanno Protecto Plus 75

Termékleírás


Bitumen lap és egy magas elnyelő képességű lágy hab kombinációjú, vékony védőfelülettel ellátott anyag.

Termék tulajdonságok

Ezen anyagkombinációk eredményeképpen a Protecto plus 75-ös alkalmas a szerkezeti hangszigeteléshez, léghang gátlásra, és léghang elnyelésére is. A 25 μ vastag védő réteg ellenáll a szennyeződésnek, ráfröccsenő víznek. Az anyag rendkívül ellenálló a ráfröccsenő benzinnel, motorolajjal szemben, könnyű tisztítani. A vékony védőfelület véd továbbá a mechanikai sérülésektől. Kiváló öregedésálló tulajdonságú.



Mérés a DIN-EN-ISO 10534-2 Impedancia csöves szabvány alapján



Alkalmazási területek

Gépek, berendezések, kabinok, fürkék béleléséhez, szigeteléséhez használatos.

Felhasználás

Kizárólag száraz, zsírmentes, tiszta felülethez tapad. Erősen nyomjuk a felülethez. Az anyagot könnyen alakíthatjuk, vágthatjuk éles kés segítségével.

Kiszerezés

1000x1000 mm-es lapban 12; 22; vagy 32 mm-es vastagságban (egyedi méretek igény esetén).

Technikai adatok

Szín		Antracit, fekete védőfelülettel
Tűzállóság	FMVSS 302	SE, Önkioltó az első mérési jelzés előtt (12 mm)
Hőállóság	DIN 75200	< 100 mm/perc -35°C tól +80°C ig, rövid ideig magasabb hőmérsékletnek is ellenáll
Gsm szilárdság		Kb. 2,3 kg/m ² - kb. 3,0 kg/m ² vastagságtól függően
Környezeti szempontok		Szálmentes, habosított CFC használata nélkül, fiziológiai szempontból biztonságos.
Tárolás		Hűvös, száraz helyen 12 hónap

Biztonsági figyelmeztetések

A termék a fenti adatok és tapasztalatok alapján a veszélyes anyagokról szóló rendelkezések, illetve a megfelelő EG-irányelvek értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Javasolt azonban, hogy az anyag használata közben tartsuk be a kémiai anyagok kezelésére vonatkozó általános szabályokat.

Különleges megjegyzések

Ne tegyük ki különféle időjárási körülményeknek.

Garancia

Ez a műszaki adatlap kötelezettség, és jótállásvállalás nélküli, tájékoztató jellegű. A mellékelt feldolgozási javaslatok a mindenkori körülményekhez lettek igazítva. A feldolgozó köteles az alkalmasságot, és a felhasználás lehetőségét a hibák elkerülése érdekében kipróbálás útján vizsgálni, amiért mi semmilyen felelősséget nem vállalunk. A műszaki változtatás lehetőségét fenntartjuk. Ezen adatlap legfrissebb változatát megtalálja a www.zajcsillaspitas.net weboldalon.